Техническая информация о продукте

ЦВЕТНОЙ РАСТВОР ДЛЯ ШВОВ

CODEX BRILLANT COLOR XTRA

Водоотталкивающий, эластичный, цветной раствор для швов шириной 1-6 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Эластичный, цветной раствор для заполнения швов керамической плитки и плит с впитывающей способностью, невосприимчивых к изменению цвета покрытий из натурального и искусственного камня, а также керамических покрытий с чувствительными глазурями. Также подходит для систем подогрева полов. Для настенных и напольных покрытий для внутренних и наружных работ.

codex Brillant Color Xtra выполняет требования CG2 WA nach EN 13 888.

DGNB: степень качества 1 согласно критерию DGNB ENV 1.2 Риски для местной окружающей среды

LEED: выполняет требования LEED в IEQ Credit (4.1) Материалы с низкой эмиссией (LEED v4)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Фаянс
- Каменная керамика
- Мозаика мелких и средних размеров
- Невосприимчивый к изменению цвета искусственный и натуральный камень
- Керамика с чувствительной поверхностью
- Ванные и душевые
- Санитарные душевые в жилых и промышленных зонах
- Покрытия на обогреваемые конструкции полов

ЦВЕТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА/СВОЙСТВА

- Для швов шириной 1-6 мм
- Водо- и грязеотталкивающий
- Вязкий, легко перерабатывается
- Получаются гладкие, тонкие поверхности швов
- Высокая стойкость цвета
- Водо- и морозостойкость
- Высокая стойкость к износу

Цветной раствор для швов с тонкой поверхностью и бриллиантовым оттенком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Упаковка	Полиэтиленовый пакет 2 кг, 5 кг; Бумажный мешок 12,5 кг
Объем упаковки	(1):2 кг (2):5 кг (3):12,5 кг
Срок хранения	Полиэтиленовый пакет 24 месяца, бумажный мешок 12 месяцев
Ширина стыков	1-6 мм
Минимальная температура переработки	от + 5 до + 25 °C
Идеальная температура переработки	от + 15 до + 25 °C
Расход воды/вода для затворения	ок. 0,52 л/2 кг ок. 1,3 л/5 кг ок. 3,25 л/ 12,5 кг
Время переработки/жизнеспособность	ок. 2 часов*
Готовность для прохода	Через ок. 12 часов*
Готовность к нагрузкам	Через ок. 48 часов*

*При температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%

codex | торговая марка Uzin Utz Group
DE | codex GmbH & Co. KG | Хойвег 5/1 | 89079 Ульм | тел. +49 731 927093-0 | факс +49 731 927093-190 | info@codex-x.de | www.codex-x.de
CH | Uzin Utz Schweiz AG | Эннетбюргерштрассе 47 | 6374 Буокс | тел. +41 41 6 24 48 88 | факс +41 41 6 24 48 89 | codex.ch@uzin-utz.com | www.codex-x.ch

CODEX BRILLANT COLOR XTRA

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Кромки швов должны быть прочными, чистыми, без веществ, ухудшающих адгезию.

Остатки строительного раствора в свежем состоянии выцарапать из швов до одинаковой глубины. Затем тщательно почистить покрытие. Швы плитки, уложенной на тонкий слой, заделывать после достаточного времени высыхания использованного тонкослойного раствора. Швы покрытий, уложенных на толстый слой, заделывать только после полного отверждения и высыхания ложа раствора. Следует соблюдать указания по укладке/переработке от производителя напольных покрытий.

Из-за частично сильного окрашивания на открытопористом (и микропористом) материале покрытия, а также на чувствительных поверхностях, таких как, стеклянная мозаика с покрытием, профили с покрытием и и.т.) или неизвестных материалах покрытия необходимо провести пробное заполнение швов. При необходимости, использовать подходящий инструмент для заделки швов.

Учитывать техническую информацию используемых продуктов codex.

ПЕРЕРАБОТКА

1. Холодную, прозрачную воду налить в чистое ведро. Активно перемешивая добавить порошок и замешать до получения однородного раствора. Через короткое время созревания еще раз перемешать. Замешивать не больше материала, чем может использоваться в пределах его жизнеспособности.
2. Посредством резиновой щетки или доски для швов внести раствор внутрь шва заподлицо и растянуть так, чтобы шов был полностью заполнен. После кратковременной выдержки повторно удалить шлам, если необходимо. Оставлять как можно меньше раствора для швов на поверхности покрытия.
3. После схватывания раствора для швов (попробовать пальцем) протереть покрытие из плитки влажной губкой или губчатой теркой диагонально шву. Всегда использовать чистую воду, при необходимости, менять. При этом часто промывать и выжимать губку. Использовать настолько мало воды, насколько это возможно, не оставлять в швах водяные пленки или лужицы.
4. Схватывающийся материал не разбавлять водой и не смешивать с порошком. Инструменты и загрязненную керамику в свежем виде очистить водой.

Воспользуйтесь нашим калькулятором расхода:
www.codex-x.de

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

- Хранить в прохладном и сухом месте. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой, содержимое быстро использовать.
- Наилучшие условия переработки: температура от 15 °C до 25 °C. Низкие температуры замедляют, а высокие температуры ускоряют отверждение.
- Образцы оттенков предназначены для ориентации и не являются обязательными. Нельзя исключить отклонения цветовых оттенков от уже заделанных швов. Разные условия на стройплощадке могут повлиять на внешний вид швов. В связи с вышеназванной причиной претензии по качеству не выдвигаются. Поэтому мы рекомендуем провести пробную заделку швов.
- Во избежание изменений цветности раствора для заделки швов на объекте, по возможности, использовать раствор из одной и той же партии.
- Для слабо или не впитывающих покрытий, например, из керамогранита, время выжидания между заделкой швов и мойкой может существенно увеличиваться. Для таких покрытий предпочтительно использовать быстро отверждаемый раствор для швов.
- Различные впитывающие способности покрытия, а также разная влажность во время схватывания могут повлиять на постоянство цветности раствора для швов.
- Свежеуложенные поверхности защитить от сквозняка, солнечных лучей и воздействия тепла.
- Из-за сильного окрашивания на открытопористых (и микропористых) материалах покрытия необходимо провести пробную заделку швов.
- Покрытия с шероховатой и неглазурованной поверхностью после заполнения швов почистить как можно быстрее во избежание застывания белого налета от раствора. При необходимости, проверить возможность мойки покрытия перед заделкой швов или провести пробное нанесение.
- Для чувствительных поверхностей (например, мозаика из стекла с покрытием, профили с покрытием и т.п.) провести пробную заделку шва.
- Не использовать в бассейнах или зонах с повышенной нагрузкой химикатами или кислотами. В таком случае использовать продукты codex в соответствии с актуальным обзором продукции codex или обратиться за технической консультацией.
- Также действуют или рекомендованы для особого соблюдения
  - DIN 18 352 "Укладка керамической плитки и плит"
  - DIN 18 157 "Укладка керамической плитки на тонкий слой мастики"
  - Технические описания ZDB:
    - "Керамические плитки и плиты, натуральный камень и бетонный блок на обогреваемых конструкциях пола"
    - "Расширительные швы в облицовке и покрытиях из керамической плитки и плит"

ЗНАК КАЧЕСТВА И ЗНАК ЭКОЛОГИЧНОСТИ

- GISCODE ZP 1 / беден хроматами согласно Постановлению ЕС 1907/2006 (REACH)

КОМПОНЕНТЫ

Специальный цемент, минеральные наполнители, редиспергируемые полимеры и добавки.

Данные сведения основаны на нашем опыте и тщательных исследованиях. Мы не можем в отдельности проверять или влиять на многообразие дополнительно используемых материалов, а также на различные условия на строительных площадках и условия переработки. Качество Вашей работы зависит от профессиональной оценки строительной площадки и применения продукта Вами. В сомнительных случаях провести собственные испытания или получить специализированную техническую консультацию. Следует соблюдать руководящие принципы по укладке напольных покрытий от производителя. С появлением данной информации о продукте все ее предыдущие версии становятся недействительными. Данную техническую информацию о продукте в действующей редакции смотрите на сайте www.codex-x.de. | 01.2020

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержит цемент, бедный на хроматы согласно Постановлению ЕС 1907/2006 (REACH) – GISCODE ZP 1. Цемент взаимодействует с водой, создавая сильную щелочную реакцию, поэтому избегать контакта с кожей и глазами, при необходимости, немедленно промыть водой. При раздражении кожи и глаз обратиться к врачу. Носить защитные перчатки. При замешивании носить защитную маску. В затвердевшем сухом состоянии физиологически и экологически не опасен.

УТИЛИЗАЦИЯ

По возможности, собрать остатки продукта и использовать в дальнейшем. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и почву. Бумажные упаковки без остатков и капель подлежат вторичной переработке. Остатки продукта собрать, смешать с водой, дать затвердеть и утилизировать как строительный мусор.

Данные сведения основаны на нашем опыте и тщательных исследованиях. Мы не можем в отдельности проверять или влиять на многообразие дополнительно используемых материалов, а также на различные условия на строительных площадках и условия переработки. Качество Вашей работы зависит от профессиональной оценки строительной площадки и применения продукта Вами. В сомнительных случаях провести собственные испытания или получить специализированную техническую консультацию. Следует соблюдать руководящие принципы по укладке напольных покрытий от производителя. С появлением данной информации о продукте все ее предыдущие версии становятся недействительными. Данную техническую информацию о продукте в действующей редакции смотрите на сайте www.codex-x.de. | 01.2020