Техническая информация о продукте

S2 ТОНКОСЛОЙНЫЙ РАСТВОР

CODEX POWER CX 9

Очень эластичный тонкослойный раствор для надежной укладки покрытий из керамической плитки и натурального камня

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

1-компонентный, деформируемый, прочный, тонкослойный раствор согласно EN 12004 C2 TE S2. Для укладки керамической плитки и плит, керамогранита, стеклянной и фарфоровой плитки. Подходит на такие основания, как цементные и кальциево-сульфатные стяжки, литой асфальт, известково-цементная штукатурка, цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, бетон (старше 28 дней), кирпичная кладка, гипсокартон, стяжки из сухих растворов, несущие элементы из керамической плитки, плиты UZIN Multimoll, система подогрева полов. Для настенных и напольных покрытий внутри и снаружи помещений*.

DGNB: самая высокая степень качества 4 согласно критерию DGNB ENV 1.2

LEED: выполняет требования LEED в IEQ Credit (4.1) Материалы с низкой эмиссией (LEED v4)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Мелкие и крупные керамические плитки и плиты
- Фаянс, каменная керамика
- Керамогранит
- Устойчивые к изменению формы и цвета плиты из натурального камня и обработанного бетона
- Стеклянные и фарфоровые плитки с шероховатой обратной поверхности
- Связующие изолирующие и облегченные строительные плиты

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гипсокартон
- Известково-цементная, цементная, гипсовая штукатурка
- Кладка из кирпича, бетонного блока, газобетона, силикатного кирпича
- Несущие элементы из керамической плитки
- Монолитный бетон, сборные бетонные конструкции (не младше 6 месяцев)
- Кальциево-сульфатные и цементные стяжки
- Свежие цементные стяжки (не обогреваемые)*
- Связующие элементы из гипсокартона
- Литой асфальт с достаточной посыпкой песком
- Обогреваемые конструкции полов
- Плиты UZIN Multimoll

* Смотрите важные указания.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА/СВОЙСТВА

- Очень удобен в работе
- Высокая деформирующая способность
- Высокая адгезионная прочность на отрыв
- Увеличенное открытое время для работы клея
- Толщина слоя раствора до 10 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Упаковка	Бумажный мешок
Объем упаковки	25 кг
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
Цвет	светло-серый
Минимальная температура переработки	от + 5 °C
Идеальная температура переработки	от + 10 до + 25 °C
Расход воды/вода для затворения	6,25 - 7,75 л/25 кг 0,25 - 0,3 л/кг
Время переработки/жизнеспособность	ок. 3 часов*
Время укладки	ок. 30 минут*
Готовность для прохода	Через ок. 24 часа*
Готовность к нагрузкам	Через ок. 72 часа*
Готовность к заделке швов	Через ок. 24 часа*
Конечная прочность	через ок. 28 дней*
Расход	1,1-2,69 кг /м2

*При температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%.

codex | торговая марка Uzin Utz Group
DE | codex GmbH & Co. KG | Хойвег 5/1 | 89079 Ульм | тел. +49 731 927093-0 | факс +49 731 927093-190 | info@codex-x.de | www.codex-x.de
CH | Uzin Utz Schweiz AG | Эннетбюргерштрассе 47 | 6374 Буокс | тел. +41 41 6 24 48 88 | факс +41 41 6 24 48 89 | codex.ch@uzin-utz.com | www.codex-x.ch

CODEX POWER CX 9

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, сухим, ровным, чистым, несущим, без трещин и веществ, ухудшающих адгезию.

Проверить основание на соответствие действующим нормам и техническим описаниям, при отступлении сообщить об отклонениях. Гладкие бетонные поверхности, ухудшающие адгезию или отстающие слои, при необходимости, предварительно обработать механическим способом и очистить от пыли. В зависимости от вида и свойств предварительно загрунтовать и зашпаклевать основание подходящими продуктами из ассортимента codex. Загрунтовать гипсосодержащие основания.

Наливные самовыравнивающиеся стяжки необходимо отшлифовать, пропылесосить и загрунтовать. Грунтовка должна тщательно просохнуть. Обогреваемые стяжки необходимо обработать в соответствии с документом "Координирование мест соединений для обогреваемых конструкций полов" (функциональный нагрев, нагрев для достижения готовности к дальнейшей укладке покрытий).

Учитывать техническую информацию используемых продуктов codex.

ПЕРЕРАБОТКА

1. В холодную, чистую воду активно перемешивая добавить порошок и перемешать до получения однородного раствора. Через короткое время созревания около 3 минут еще раз перемешать.
2. Посредством гладкой кельмы нанести тонкий, сплошной контактный слой на основание.
3. На контактный слой свежим по свежему нанести достаточное количество раствора и сразу же равномерно распределить зубчатым скребком. Распределять только по тому участку поверхности, на который можно уложить покрытие в течение открытого времени клея (попробовать пальцем).
4. Керамические плитки вдавить в нанесенный клеевой слой легким вращательным движением и прижать.

Выбрав подходящую зубчатую насадку на шпатель и метод нанесения (например, двойное промазывание), можно получить максимально сплошное покрытие раствором.

РАСХОД

Зубчатая рейка	Расход ок.
3 мм, C3	1,1 кг/м^2
4 мм, C1	1,5 кг/м^2
6 мм, C2	2,0 кг/м^2
8 мм, C4	2,6 кг/м^2
10 мм, C5	2,9 кг/м^2

Воспользуйтесь нашим калькулятором расхода:
www.codex-x.de

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

- Хранить в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте. Вскрытые упаковки хранить плотно закрытыми, содержимое быстро использовать.
- Холод и высокая влажность воздуха увеличивают время укладки, схватывания и высыхания, а тепло, сухость и впитывающие основания сокращают его.
- На новые необогреваемые цементные стяжки ("плавающие" или на изолирующем слое) покрытия необходимо укладывать как можно быстрее в зависимости от готовности к проходу и соответствующей несущей способности, но до достижения возраста стяжки 5 дней. Обычные деформации от высыхания еще не должны начаться. Устройство стяжки выполнять в соответствии с DIN 18560. Формат плитки с длиной кромки макс. 60 см.
- При большой толщине покрытия (более 5 мм) на чувствительных к влаге основаниях, например, на кальциево-сульфатных стяжках, необходимо использовать блокирующую грунтовку codex.
- Для укладки крупноформатных керамических плиток и плит необходимо соблюдать соответствующие технические описания и специализированную информацию Профессионального союза "Керамические плитки и натуральный камень" при ZdB e. V., а также действующие нормы и технические регламенты. При необходимости, обратиться за технической консультацией.
- Для зон с повышенной нагрузкой химикатами и кислотами, а также на древесине и ДСП, металле и пластмассах необходимо использовать продукты codex в соответствии с актуальным обзором продукции, или обратиться за технической консультацией.
- Системы поддержания постоянной температуры пола, питаемые через обратный поток в связанном трубопроводе нагревательного элемента, должны быть оснащены ограничителем температуры (< 38 °C).
- Швы покрытий заполнять только после достаточного отверждения и высыхания раствора для укладки. Избегать слишком раннего прохода по поверхности.
- При проведении наружных работ необходимо наносить надлежащую композитную гидроизоляцию codex. В качестве материала покрытия предпочтительно использовать фаянсовую плитку. Выбирать погодные циклы, обеспечивающие достаточное отвердение и высыхание покрытий, в противном случае принять соответствующие защитные меры. Для керамогранита обратиться за технической консультацией.
- Также действуют или рекомендованы для особого соблюдения
  - DIN 18 352 "Укладка керамической плитки и плит"
  - DIN 18 157 "Выполнение укладки керамической плитки на тонкий слой мастики"
  - Технические описания ZDB:
    - "Покрытия на цементную стяжку - с обогревом"
    - "Покрытия на цементную стяжку - без обогрева"
    - "Покрытия на кальциево-сульфатную стяжку"
    - "Наружные покрытия"
    - "Координирование мест соединений для систем подогрева полов"
  - Техническое описание BEB:
    - "Оценка и подготовка оснований".

ЗНАК КАЧЕСТВА И ЗНАК ЭКОЛОГИЧНОСТИ

- GISCODE ZP 1 / беден хроматами согласно Постановлению ЕС 1907/2006 (REACH)
- EMICODE EC 1 PLUS / с очень низкой эмиссией

КОМПОНЕНТЫ

Специальный цемент, минеральные наполнители, редиспергируемые полимеры и добавки.

Данные сведения основаны на нашем опыте и тщательных исследованиях. Мы не можем в отдельности проверять или влиять на многообразие дополнительно используемых материалов, а также на различные условия на строительных площадках и условия переработки. Качество Вашей работы зависит от профессиональной оценки строительной площадки и применения продукта Вами. В сомнительных случаях провести собственные испытания или получить специализированную техническую консультацию. Следует соблюдать руководящие принципы по укладке напольных покрытий от производителя. С появлением данной информации о продукте все ее предыдущие версии становятся недействительными. Данную техническую информацию о продукте в действующей редакции смотрите на сайте www.codex-x.de. | 11.2019

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержит цемент, с низким содержанием хроматов согласно Постановлению ЕС 1907/2006 (REACH) – GISCODE ZP 1. Цемент взаимодействует с водой, создавая сильную щелочную реакцию, поэтому избегать контакта с кожей и глазами, при необходимости, немедленно промыть водой. При раздражении кожи и глаз обратиться к врачу. Носить защитные перчатки. При замешивании носить защитную маску. В затвердевшем сухом состоянии физиологически и экологически не опасен.

УТИЛИЗАЦИЯ

По возможности, собрать остатки продукта и использовать в дальнейшем. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и почву. Бумажные упаковки без остатков и капель подлежат вторичной переработке. Остатки продукта собрать, смешать с водой, дать затвердеть и утилизировать как строительный мусор.

Данные сведения основаны на нашем опыте и тщательных исследованиях. Мы не можем в отдельности проверять или влиять на многообразие дополнительно используемых материалов, а также на различные условия на строительных площадках и условия переработки. Качество Вашей работы зависит от профессиональной оценки строительной площадки и применения продукта Вами. В сомнительных случаях провести собственные испытания или получить специализированную техническую консультацию. Следует соблюдать руководящие принципы по укладке напольных покрытий от производителя. С появлением данной информации о продукте все ее предыдущие версии становятся недействительными. Данную техническую информацию о продукте в действующей редакции смотрите на сайте www.codex-x.de. | 11.2019